

ITS Izrada tehničkih sredstava
Kumrovečka 10
10000 Zagreb
tel. +385 1 3634541
fax. +385 1 3632379

ITEPUR 120

ITEPUR 120 je dvokomponentno poliuretansko ljepilo. U svom sastavu nema otapala, a spojevi su otporni na vodu i djelovanje kemikalija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Komponenta A

viskozitet	18-20.000 mPas
specifična težina	1,45 g/cm ³
boja	svijetla neprozirna

Komponenta B

viskozitet	120-130 mPas
specifična težina	1,1-1,2 g/cm ³
boja	tamno smeđa

OMJER MJEŠANJA

KOMPONENTA A: KOMPONENTA B = 100 : 20

OTVORENO (RADNO) VRIJEME iznosi 30-35 min.

VRIJEME OTVRDNJAVANJA maksimalno 24 sata, zavisno o temperaturi otvrdnjavanja.

ČIŠĆENJA se provode upotrebom trikloretena, etilacetata ili acetona.

PODRUČJE PRIMJENE

ITEPUR 120 upotrebljava se za lijepljenje drva, stakla, papira, keramike, azbest cementa, čelika, aluminija, sintetskih masa i sl.

NAČIN UPOTREBE

Prije dodatka komponente B, dobro se izmješa komponenta A. Nakon toga dodaje se točno odmjerena količina komponente B i sve zajedno se izmješa u homogenu masu. Ljepilo se nanosi pomoću ručnog valjka ili nazubljenom lopaticom, a moguća je i primjena mašina za nanošenje dvokomponentnih ljepila. Preporučujemo jednostrani nanos. Kod stezanja dovoljan je pritisak koji osigurava potpuno, naleganje materijala kojeg lijepimo. Površine koje se lijepe moraju biti čiste otprašene i odmašćene.

MJERE SIGURNOSTI NA RADU

Komponenta A ne sadrži otrovne sastojke. Komponenta B osjetljiva je na vlagu nagriza. Preporuča se upotreba zaštitnih rukavica i naočala.

AMBALAŽA I SKLADIŠTENJE

Ljepilo treba skladištiti na suhom mjestu. Najbolje se održava u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Pravilno uskladišteno ljepilo postojano je najmanje godinu dana.

Upute za rad izradene su na osnovu našeg najboljeg znanja i iskustva. Za odstupanje od navedenih uputa ne možemo preuzeti odgovornost.